DEC 428 POLYPLAST
ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
EN 15824

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν DEC 428 Polyplast είναι ένας οργανικός ακρυλικός σοβάς υψηλής ποιότητας σε μορφή πάστας, με υψηλή σκληρότητα. Προσφέρει άριστη υδαταπωθητικότητα και εργασιμότητα, με εξαιρετικές αντοχές στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε τεχνοτροπίες Scratch και Rillen.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης THRAKON ClimaPLUS.
- Εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες σοβατισμένες με σοβάδες τελικής στρώσης (FHP 221, FHP 225) ή σοβάδες ενός χεριού (NHP 250, NHP 255) είτε σε επιφάνειες βαμμένες με ακρυλικά χρώματα.
- Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διατίθεται σε πάνω από 250 αποχρώσεις.
- Δε χρειάζεται βάψιμο.
- Χρησιμοποιείται είτε εξωτερικά ως επίχρισμα τελικής στρώσης, ή εσωτερικά ως διακοσμητικό επίχρισμα.
- Προσφέρει άριστη υδαταπωθητικότητα.
- Διαθέτει υψηλή ελαστικότητα και δε ρηγματώνει.
- Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί ο σοβάς πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες και λάδια τα οποία μπορεί να μειώσουν την πρόσφυση. Μεγάλες ανομοιομορφίες αλλά και ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευαστούν. Πριν την εφαρμογή του DEC 428 Polyplast πρέπει να εφαρμοστεί το αστάρι GLX 494 Prim.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε το DEC 428 Polyplast με μηχανικό αναδευτήρα . Μετά την επαρκή ανάδευσή του εφαρμόζεται πάνω στο αστάρι με ανοξείδωτη σπάτουλα.

Διαμορφώστε το επίχρισμα με πλαστική σπάτουλα. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν άμεσα με άφθονο νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

• DEC 428 RILLEN - 1,5 mm: 2,4 kg/m²
- 2,0 mm: 2,7 kg/m².
- 2,5 mm: 3,0 kg/m²
- 3,0 mm: 3,2 kg/m².

•DEC 428 SCRATCH - 1,0 mm: 2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,7 kg/m²
- 2,5 mm: 3,2 kg/m².

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε πλαστικά δοχεία των 25 Kg. Σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μεταξύ +5 ºC και +25 ºC. Εάν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους +30 ºC συνίσταται να προσθέσετε 200-250ml καθαρό νερό ανά δοχείο 25kg προϊόντος. Δε συνίσταται εφαρμογή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και ισχυρούς ανέμους. Είναι απαραίτητο να προστατεύεται κατάλληλα η πρόσοψη. Η υψηλή υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρατείνουν το χρόνο σκλήρυνσης του σοβά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε της πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 15824

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Μορφή			Παστώδης
Χρώμα			Έγχρωμο
Πυκνότητα μίγματος	(Kg/m^3)	EN 1015-6	1550 ±50
Πρόσφυση με το υπόστρωμα	(N/mm^2)	EN 1542	0,4
Απορρόφηση νερού	($kg/m^2h^{0.5}$)	EN 1062-3	Κατηγορία W3
Υδρατμοπερατότητα	(g/m^2 d)	EN ISO 7783-2	Κατηγορία V2
Αντίδραση στη φωτιά		EN 13501	Κατηγορία C
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ	(W/mK)	EN 1745	0,51

Σημείωση: ***Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23^{0}C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.***