

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Jointex®

Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη για σφράγιση αρμών

Ιδιότητες

Το **Jointex®** παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων. Έχει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και ανθίσταται στη γήρανση. Δύναται να επικαλυφθεί με υδατοδιαλυτές βαφές. Παρουσιάζει αντοχή σε πολύ αραιά οξέα, αλκάλια και απορρυπαντικά. Δεν περιέχει διαλύτες και είναι φιλικό στο περιβάλλον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή	Ομοιογενής πάστα
Πυκνότητα	1,5g/cm ³
Σκληρότητα (Shore A)	20±3
Επιμήκυνση (+25°C)	250%
Συρρίκνωση	3,5%
Κατανάλωση	~150g/τρ.μ. για αρμούς διαστάσεων 1x1cm

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά και η επιφάνεια να καθαρίζεται, με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο.

Εφαρμογή: Το **Jointex®** εφαρμόζεται με σπάτουλα. Στην περίπτωση εφαρμογής σε αρμούς, ενδείκνυται η τοποθέτηση κατάλληλου αφρώδους κορδονιού, αναλόγως του βάθους του αρμού, και συνιστάται η τοποθέτηση αυτοκόλλητης χαρτοταινίας κατά μήκος των δύο πλευρών τους και η αφαίρεσή της αμέσως μετά τη σφράγιση.

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Συνθήκες εφαρμογής: Θερμοκρασία ατμόσφαιρας: από +12°C έως +35°C
- Το **Jointex®** δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός ή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού
- Μετά την εφαρμογή, το **Jointex®** παρουσιάζει ελαφριά συρρίκνωση
- Σε περίπτωση οριζοντίων αρμών που σφραγίζονται με **Jointex®** και όπου υπάρχει η πιθανότητα περιοδικής παραμονής νερού, συνιστάται οι αρμοί να επικαλύπτονται στη συνέχεια με κατάλληλα επαλειφόμενα στεγανωτικά υδατικής βάσης (π.χ. **Neorooft®**, **Neoproof® PU W**, **Silatex® Super**)

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Jointex®

Καθαρισμός εργαλείων	Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.
Αφαίρεση κηλίδων	Όσο είναι νωπό με άφθονο νερό. Αν έχει σκληρυνθεί με μηχανική αφαίρεση.
Αποχρώσεις	Λευκό και κεραμιδί.
Συσκευασία	Δοχείο 1kg, 5kg και 15kg
Οδηγίες προφύλαξης	Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Χρόνος αποθήκευσης	2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.