

Neotex® Silimper

Υδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλοξανικής βάσης

Χρήσεις

Το Neotex® Silimper είναι κατάλληλο για την προστασία από την υδροαπορρόφηση σε κατακόρυφες (ή και με κλίση) πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες, όπως το εμφανές σκυρόδεμα, οι σοβάδες, τα τούβλα, τα κεραμίδια, τα μάρμαρα, πέτρες με συνεχή επιφάνεια χωρίς ρωγμές. Παρουσιάζει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα ενώ η ισομερής κατανομή του στους πόρους της επιφάνειας παρεμποδίζει την είσοδο του νερού.

Ιδιότητες

Έχει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα και εμφανίζει γρήγορη απωθητικότητα στο νερό. Έχει μεγάλη αντοχή σε αλκαλικά υλικά. Εμποδίζει τον εμποτισμό των επιφανειών από το νερό της βροχής και προστατεύει από τα σκασίματα που προκαλούνται από τον παγετό. Έχει εξαιρετική αντοχή στη φωτοχημική δράση των υπεριωδών ακτινών. Περιορίζει τη δημιουργία βρωμιάς και μούχλας. Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα

0,79 kg/l

Κατανάλωση

200-330ml/m² ανά στρώση.

Χρόνος επαναβαφής (25°C)

4 ώρες

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Directive 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν κατηγορίας ΑηΔ «Συνδεδετικά αστάρια»: 750g/l (Όριο 1.1.2010). Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. για το έτοιμο προς χρήση προϊόν: <750g/l

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Μεγάλες ρωγμές και κακοφτιαγμένοι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται. Ακολουθεί η απαλλαγή της επιφάνειας από σκόνες, μούχλα, βρωμίες και σαθρά υλικά. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται είτε μηχανικά, είτε με νερό υπό υψηλή πίεση και ποτέ με απορρυπαντικά, γιατί στην περίπτωση αυτή επηρεάζεται η πρόσφυση του υλικού.

Εφαρμογή: Προσφέρεται έτοιμο για χρήση (εάν είναι επιθυμητή αραιώση μπορεί να γίνει μέχρι 10% με διαλυτικό Neotex® 1111). Απλώνεται απαραίτητα σε στεγνές επιφάνειες με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή ψεκαστήρα σε δυο στρώσεις μέχρι κορεσμού της επιφάνειας.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Συνθήκες εφαρμογής: Υγρασία υποστρώματος <5% / Θερμοκρασία ατμόσφαιρας και υποστρώματος: από +5°C έως +35°C
- Δεν προσφέρει υγρομόνωση σε περιπτώσεις που έχουμε υδροστατικές πιέσεις



Neotex® Silimper

- Η μέγιστη υδροφοβία εμφανίζεται λίγες ώρες μετά την εφαρμογή και αφού η επιφάνεια έχει κρουστεί από το υλικό κατά την εφαρμογή.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας η όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός προτού στεγνώσει.
- Εάν έχει καθαριστεί η επιφάνεια με υδροβολή, συνίσταται να εφαρμόζεται το υλικό 2-3 ημέρες μετά το στέγνωμα της.
- Σε καινούριες επιφάνειες όπως εμφανές μπετόν η σοβάς θα πρέπει να εφαρμόζεται μετά από 4 εβδομάδες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό **Neotex® 1111**

Απόχρωση

Άχρωμο υγρό

Συσκευασία

Δοχεία των 1L, 5L και 20L

Οδηγίες προφύλαξης

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Χρόνος Αποθήκευσης

2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.