



K462 Knauf Fugenfüller Leicht Αρμολόγηση

Υλικό

Σύσταση υλικού

Το Knauf Fugenfüller Leicht είναι ένα υλικό σε σκόνη με βάση το γύψο και διάφορα πρόσμεικτα που αποδίδουν τις απαιτούμενες ιδιότητες για την χρήση του.

Αποθήκευση

Τα σακιά πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς χώρους. Αυτά που έχουν υποστεί ζημιές πρέπει να τοποθετούνται σε άλλη συσκευασία και να χρησιμοποιούνται πρώτα. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης περίπου 6 μήνες.

Στοιχεία παραγγελίας

Σακί 25kg

Κωδικός: 71202000

Σακί 5kg

Κωδικός: 71205000

Χρήση

Το Fugenfüller Leicht είναι υλικό αρμολόγησης με βάση το γύψο για

- Αρμολόγηση με το χέρι και ταινία αρμού σε γυψοσανίδες Knauf με άκρα HRAK (ημιστρόγγυλα και λοξά), AK (λοξά άκρα).
- Επικόλληση γυψοσανίδων σε υπόβαθρο
- Σφράγισμα διάφορων ρωγμών και χτυπημάτων
- Συγκόλληση και στοκάρισμα γυψότουβλων
- Επικόλληση γωνιοκράνων

Ιδιότητες

- Υλικό σε σκόνη, έτοιμο για ανάμιξη
- Στόκος με βάση τον γύψο
- Αναμιγνύεται και ομογενοποιείται εύκολα
- Κρεμώδης, ομοιογενής υφή
- Σπατουλάρεται εύκολα
- Έχει καλή πρόσφυση
- Έχει μεγάλη απόδοση
- Γρήγορη επίτευξη αντοχής
- Επαρκής χρόνος επεξεργασιμότητας
- Υψηλό ποσοστό συγκράτησης νερού

Επεξεργασία

Υπόβαθρο

- Το υπόβαθρο δεν πρέπει να είναι σαθρό αλλά σταθερό και καθαρό.
- Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι στερεωμένες σε έναν φέροντα μεταλλικό σκελετό, στεγνές, καθαρές και στον αρμό χωρίς σκόνη
- Εκδορές στοκάρονται με Fugenfüller Leicht

Ανάμιξη

- Το Fugenfüller Leicht προστίθεται σε καθαρό, κρύο νερό όχι πάνω από την επιφάνεια του νερού (2,5 kg σε περίπου 1,0 l νερού).
- Ανακατεύεται με μία σπάτουλα, μυστράκι μέχρι να δώσει μία κρεμώδη σφιχτή υφή
- Το Fugenfüller Leicht δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα υλικά, διότι μπορεί να αλλάξουν δραστικά οι ιδιοτητές του.

Επεξεργασία

- Εργαλεία: Βιδοσπάτουλα / Σπάτουλα / Σπάτουλα - φραγκόφτυαρο / Σκαφάκι
- Ο αρμός γεμίζεται με υλικό, και τοποθετείται χαρτοταινία αρμού. Με το υλικό στοκαρίσματος επικολλάται πιέζοντας η ταινία.
- Οι επόμενες στρώσεις υλικού εφαρμόζονται αφού έχουν στεγνώσει οι προηγούμενες.
- Στοκάρονται και τα μέσα στερέωσης (π.χ. κεφαλές βιδών)
- Αφού στεγνώσει τρίβεται με τριβίδι
- Όλα τα εργαλεία ξεπλένονται μετά την χρήση με νερό.

Θερμοκρασία

επεξεργασίας/υποβάθρου

- Αρμολογείτε όταν δεν αναμένονται αλλαγές των διαστάσεων των γυψοσανίδων λόγω αλλαγών θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- Σε περίπτωση εργασιών ασφαλτικών επιστρώσεων δαπέδου προτείνεται η αρμολόγηση να γίνεται μετά την ασφάλτωση.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποβάθρου δεν πρέπει να είναι κάτω από

10° C.

Χρόνος επεξεργασίας

- Περίπου 45 λεπτά πριν να αρχίσει το υλικό να στερεοποιείται. (Το υλικό που έχει στερεοποιηθεί **δεν** μπορεί να ξαναγίνει επεξεργάσιμο με προσθήκη νερού ή ανακάτεμα)
- Δοχεία και εργαλεία που δεν είναι καθαρά μειώνουν τον χρόνο επεξεργασιμότητας του υλικού.

Κατανάλωση υλικού

- 1 kg Fugenfüller Leicht δίνει περίπου 1,3 l επεξεργάσιμο υλικό αρμολόγησης

Ελάχιστες ποσότητες κατανάλωσης σε (kg/m²)

| Πάχος γυψοσανίδας | Οροφή | Τοιχοποιία | Επένδυση τοιχοποιίας |
|-------------------|-------|------------|----------------------|
| 12,5 mm | 0,3 | 0,5 | 0,25 |
| 2 X 12,5 mm | 0,5 | 0,8 | - |

Εργασίες ταπετσαρίας

Η επικόλληση ταπετσαριών από χαρτί, ύφασμα ή PVC πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη κόλλα. Μετά την εφαρμογή της ταπετσαρίας ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά μέχρι να στεγνώσει η επιφάνεια.